Grade	85%Min	87%Min	90%Min	91%Min	94%Min	95% Min	97% Min
MgO	85.0%min	87.0%min	90.0%min	91.0%min	94 % Min	95 % Min	97 Min
SiO2	7.5% max	7.0% max	4.0% max	3.0% max	2.5% max	2.0% max	1,0 Max
Fe2O3	2.0%max	1.5%max	1.5%max	1.5%max	2.0 % max	1.5 % max	1,5 - 2,0
Al2O3	1.8%max	1.8%max	1.8%max	1.8%max	1.8%max	1.8%max	0,3 Max
CaO	2.5%max	2.0%max	2.0%max	1.5%max	0.8% max	0.8 % max	1,0 Max
LOI	0.5%max	0.5%max	0.5%max	0.3%max	0.5 % Max	0.3 % Max	-
B.D	2.8	2.8	2.8-3.0	3.0	3.2	3.3	3,25 Min
Size	as per request	as per request	as per request	as per request	as per request	as per request	as per request